





Rualaix®-

AIR-MAN

Stucco per rinnovare e rasare ad applicazione manuale, airless e rullo.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles





VERNICIABILE

CONTUTTI I TIPI DI PITTURE TRADIZIONALI DOPO LA COMPLETA ASCIUGATURA

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORMA EN 16566

G₃S₁V₀W₀A₀C₀R₀



SUPPORTI

Gesso, cartongesso, pitture tradizionali, fibra decorativa, calcestruzzo, cemento, pittura non elastica e ben aderente.

I supporti devono essere sani, asciutti, coesi, assorbenti, ben ancorati, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Ottima lavorabilità.
- · Facile da levigare e carteggiare.
- · Non cola.
- Asciugatura rapida.
- Finitura di straordinaria finezza.
- Applicabile "fresco su fresco".
- Ottimo potere riempitivo e coprente.
- Prodotto pronto all'uso.
- Il prodotto è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)
- Inodore





IDEALE PER

- Rasatura di supporti ruvidi, pitture tradizionali, pareti rasate e cartongesso.
- Ristrutturazione di vecchi supporti e riparazione di graffi, urti e microfessure.
- Essere applicato con spatola, frattone, rullo e macchina airless.







	®	
17001		

AIR-MAN

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, pulito e privo di ogni traccia di salnitro, funghi, microrganismi, grassi, olii di rilascio ed in generale ogni tipo di materiale che possa ostacolare la buona aderenza del prodotto alla base.

PULIZIA

Quando i supporti presentano tracce di funghi, alghe o altri tipi di microrganismi, si deve proceder ad un trattamento preventivo, in primis, con un rapido pulisci muffe. Questo verrà applicato sulla superficie da trattare e dopo 5-10 minuti di azione, il supporto dovrà essere pulito con l'ausilio di una macchina ad acqua pressurizzata o con una spazzola a setole dure. Successivamente, e una volta che il supporto sarà completamente asciutto, deve essere applicato un detergente biocida ad ampio spettro fino alla completa impregnazione del supporto. Questo trattamento è chiamato preventivo, è molto efficace e serve a prevenire la futura comparsa di microrganismi.

Nel caso dell'esistenza di macchie di salitro sulla superficie che si desidera trattare, procederemo inizialmente con un processo di pulizia con il nostro **RX-523 CLEAN SAL**, applicando il materiale per poi raschiare con una spazzola rigida. Dopo la pulizia meccanica della superficie, sarà necessario risciacquarlo con acqua pulita per neutralizzare eventuali residui di **CLEAN SAL** che potrebbero rimanere sul supporto. La presenza di grassi o oli deve essere completamente eliminata per consentire una corretta adesione del prodotto sul supporto. Per questo motivo, raccomandiamo l'uso di **RX-527 CLEAN OIL** per una corretta e totale eliminazione di dette sostanze.

I fondi di natura polverosa devono essere consolidati con un consolidante (linea Fijapren), poiché la polvere impedisce l'adesione tra i materiali. Allo stesso modo, vecchi fondi composti da intonaci morti o parti poco ancorate devono essere riparate.

Se i supporti hanno delle cavità, devono essere raschiati ed eliminate fino a raggiungere un fondo consistente, applicando successivamente un consolidante (linea **Fijapren**) per eliminare le tracce di polvere. Il supporto consistente è solitamente formato da mattoni, cemento, gesso o qualsiasi altro materiale, purché possa sopportare il peso e la tensione degli strati successivi applicati, senza rompersi o subire alterazioni nella sua struttura.

Se osserviamo la presenza di crepe, dobbiamo pulirle, cioè aprirle e fissarle con un consolidante (linea **Fijapren**), lasciarle asciugare per almeno 4 ore e poi riempirle. Se le fessure sono strutturali, è necessaria la creazione di giunti perimetrali in facciata, per assorbire e / o derivare il movimento.

MODO D'USO

Materiale pronto all'uso. Non diluire.

APPLICAZIONE MANUALE

Per il riempimento della cavità, si consiglia di utilizzare una spatola di medie dimensioni, che consente una buona pressione nel foro. Ove possibile, assicurarsi che la larghezza della spatola sia leggermente maggiore della dimensione della cavità.

La rasatura si effettua sempre in verticale dal basso verso l'alto con spatola larga o liscia (preferibilmente a bordo tondo), stendendo del materiale e quindi asportando l'eccesso, cercando di lisciare e coprire tutti i difetti superficiali. La giunzione viene eseguita al contrario, dall'alto verso il basso. Quando il materiale si asciuga, si procede alla carteggiatura e successivamente verrà applicata un'altra mano di stucco in senso orizzontale da destra verso sinistra, prendendo le fughe da sinistra verso destra.

Infine, dopo l'asciugatura di questa seconda mano, la superficie può essere carteggiata e pitturata.







Rualaix®_____

AIR - MAN

APPLICAZIONE

APPLICAZIONE AIRLESS

Data la natura tissotropica del prodotto e per rendere il materiale più fluido, è conveniente mescolare il prodotto prima dell'applicazione airless, con un miscelatore a bassi giri.

Applicare il prodotto nebulizzandolo ad una distanza compresa tra 70 - 100 cm dal supporto, con ugello preferibilmente con passo 5.29, 5.31 o 6.29, 6.31. Si consiglia di applicare una o più mani incrociate a seconda dell'irregolarità del supporto.

Per ottenere una proiezione uniforme di questo prodotto si consiglia di utilizzare una macchina airless tipo MARK V di GRACO o simile.

Ad asciugatura del materiale si procede alla carteggiatura e se non si osservano imperfezioni è possibile procedere con la pittura.

NOTA: mentre il prodotto è fresco si consiglia di lisciarlo mediante spatola larga NELA® EDGE cod. 25-2590 o simile)

APPLICAZIONE A RULLO

Attrezzi consigliati: Rullo per stucco Bulova cod. 12065020 | Nela Edge cod. 25-2590



A causa della natura tissotropica del prodotto e per rendere il materiale più fluido, è opportuno mescolare il prodotto prima dell'applicazione.

L'applicazione si effettua impregnando abbondantemente il rullo per stucco (Bulova cod. 12065020) di prodotto e depositandolo sul supporto. Immediatamente dopo la sua applicazione, rasare delicatamente con la spatola **NELA® EDGE** o simile.

Infine, dopo l'asciugatura completa, la superficie può essere carteggiata e pitturata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità	1.74 ± 0.07 g/ml
Spessore massimo per strato	3 mm
Granulometria massima	50 μm
рН	9.0 – 10.0
Viscosità	100000 - 150000 cP (S07)
Pulizia attrezzi	Con acqua

Dureza shore C	88
Tempo di essiccazione in profondità in strato di 1 mm su supporto assorbente	2 - 3 H
Contenuto solido	71 - 73 %
Adesione per trazione diretta (EN 1542)	≥ 2.0 MPa

RENDIMENTO

chilogrammi di pasta applicati per m² in ¹ mm di spessore

1.70 – 1.90







	e R	
Wilei	AIV	
	HIA -	

AIR-MAN

CARATTERISTICHE TECNICHE

ADE	RENZA	INFORMAZIONE SULLA DIRETTIVA 2007/42/CE - Categoría i1		
CALCECTRUZZO	DITTUDA	LIMITE COV	CONTENUTO COV	
CALCESTRUZZO	PITTURA			
≥ 10 kg/cm²	≥ 9 kg/cm²	140 g/l (2007) - 140 g/l (2010)	< 140 g/l máx.	

INFORMAZIONI DI INTERESSE

Il processo di produzione della linea RUALAIX è controllato per lotti, ciò permette una rintracciabilità in grado di far fronte a qualunque incidente. Il sistema di qualità utilizzato include la formula propria di ogni articolo ed il controllo nell'elaborazione dello stesso, quanto della materia prima utilizzata, garantendo l'uniformità del prodotto finale ottenuto. L'utilizzo di eco-tecnologie nel processo produttivo, ci permettono la realizzazione di un lavoro efficiente, senza pregiudicare l'ambiente che ci circonda.

- Prodotto non infiammabile.
- Evitare che il prodotto entri in contatto con la pelle e gli occhi.
- Nella zona di applicazione deve essere proibito fumare, mangiare e bere.
- Rispettare la legislazione sull'igiene e sulla sicurezza
- Mantenere il prodotto in un ambiente secco, conservato nelle confezioni originali ben sigillate
- Mantenere l'imballo tra i 5° C e 35°C.
- Tempo raccomandato per lo stoccaggio: 12 mesi dalla data di produzione.

Per ulteriori informazioni sulle misure di protezione e il primo soccorso, consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

OSSERVAZIONI

- Per un corretto utilizzo e una corretta applicazione del prodotto è indispensabile leggere preventivamente la sua scheda tecnica.
- I dati forniti in questa scheda tecnica sono indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Sono stati ottenuti in normali condizioni di laboratorio e su supporti standardizzati, e possono variare a seconda delle condizioni di posa (assorbimento del supporto, spessore applicato, temperatura, umidità ambiente ...). Gli intervalli visualizzati sono stati conformati mediante misurazioni storiche. Leggere deviazioni superiori o inferiori dalle gamme presentate in questa scheda tecnica, saranno ammesse secondo criteri tecnici interni, e non implicheranno una diminuzione della qualità o influenzeranno le prestazioni del prodotto finale, essendo dovute, tra gli altri fattori, alle variazioni presenti nelle condizioni di misurazione e nell'incertezza associata agli strumenti utilizzati.
- Le condizioni di lavoro degli utenti sono al di fuori del nostro controllo
- Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati. Si consiglia di seguire rigorosamente le raccomandazioni per l'uso.
- Non superare lo spessore massimo di applicazione consigliato per mano







			(R)	
K		IX		

AIR - MAN

OSSERVAZIONI

- É essenziale riconoscere lo stato dei fondi prima di ogni applicazione
- · Non applicare su supporti non assorbenti o estremamente cristallini
- Non mescolare con alcun materiale, poiché non manterrà le sue caratteristiche tecniche
- Si sconsiglia l'applicazione del prodotto su vecchie pitture poco aderenti.
- Temperatura di applicazione: da 5°C a 35°C
- Umidità relativa massima: 85%
- L'ufficio tecnico dello stabilimento **BAIXENS** informa che le formule dei nuovi articoli, si considerano in fase sperimentale fino a formare uno storico annuale. A partire da quel momento il nuovo prodotto si considera totalmente consolidato nel mercato. Nel frattempo, BAIXENS si riserva il diritto di modificare le condizioni di lavoro o apportare delle varianti secondo criteri tecnici. I dati soggetti a modifiche, saranno contrassegnati con un asterisco per una facile identificazione, pertanto potranno essere modificati e migliorati i prodotti di recente creazione e/o in fase sperimentale per necessità e/o per esigenze di mercato.
- Abbiamo a vostra disposizione un'equipe tecnica commerciale che darà assistenza a qualsiasi vostra domanda o consulenza.

IMBALLI

FORMATO	25 Kg.	
UD./SCATOLA	_	
PALLETS	33 FUSTI	



Codice interno RX608NF2149A20



BAIXENS ESPAÑA / PORTUGAL POL. IND. MONCARRA, S/N 46230 ALGINET - VALENCIA (ESPAÑA) T.: 961.750.834 BAIXENS FRANCE 14, RUE DU PONT NEUF 75001 PARIS (FRANCE) T.: 0.800.90.14.37 BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com