

D'ECO' UNIVERSAL PRIMER

Primer all'acqua alchidico uretanico

SCHEDA TECNICA

Revisione 1 del 31/03/2022

DESCRIZIONE

Primer all'acqua alchidico - uretanico inodore per esterni e interni indicato nei casi in cui si voglia esaltare l'effetto del prodotto di finitura assicurando uniformità, maggior pienezza e durata nel tempo. Dotato di un ottimo potere riempitivo, distensione e carteggiabilità a film completamente essiccato. Sovraverniciabile anche con smalti a solvente.

Formati: BIANCO 0,375L - 0,75L - 2,5L

SUPERFICI

ADESIONE DIRETTA

Metallo ferroso - Alluminio Leghe leggere - Superfici zinc. -

Intonaci - Legno - Intonaci - Gesso e Cartongesso - Pvc & Abs

ASPETTO & TINTOMETRIA

ASPETTO: opaco

DATI TECNICI

DENSITÀ DI MASSA	1,40	Kg/L	
CONTENUTO SOLIDO % IN VOLUME	41	%	
CONTENUTO SOLIDO % IN PESO	58	%	
BRILLANTEZZA	< 10	%	
SECCO AL TATTO	1 - 3	h	
SECCO IN PROFONDITA'	12	h	
SPESSORE DEL FILM SECCO (DFT) CONSIGLIATO	30 - 40	µm	1 MANO
RESA TEORICA	12 - 10	m²/L	1 MANO
POLIMERIZZAZIONE COMPLETA	7 - 10	giorni	
INTERVALLO SOVRAPPLICAZIONE	12	h	
TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE	+ 5	°C	

Dati rilevati a T=20°C e 60% umidità relativa

D'ECO' UNIVERSAL PRIMER

Primer all'acqua alchidico uretanico

SCHEDA TECNICA

Revisione 1 del 31/03/2022

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO & CICLO DI APPLICAZIONE

SUPERFICI IN METALLO FERROSO MAI VERNICIATO

Asportare completamente l'eventuale calamina e ruggine presenti sulla superficie tramite sabbiatura Sa 2 1/2 o tramite pulizia con sistema manuale o meccanico (spazzolatura ST3). Lavare accuratamente con detergenti alcalini o con acqua e sapone per eliminare eventuali sostanze contaminanti (non utilizzare diluenti). Per le operazioni di lavaggio è consigliabile utilizzare delle idropultrici per effettuare un accurato risciacquo. Residui di detergenti alcalini sulla superficie possono compromettere la buona riuscita del ciclo di verniciatura. Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto. Applicare 1 strato di fondo di D'ECO' UNIVERSAL PRIMER. Dopo almeno 12 h applicare 2 strati di FINITURA all'acqua o al solvente.

SUPERFICI IN METALLO FERROSO GIA' VERNICIATO

Pulizia con sistema manuale o meccanico fino a completa asportazione dei vecchi strati di pittura non ben ancorati e di eventuali punti di ruggine presenti. Irruvidire bene le vecchie pitture ben ancorate ed eliminare la polvere di carteggiatura. Nel caso di superfici notevolmente deteriorate è consigliabile asportazione delle vecchie pitture e della ruggine formatasi tramite sabbiatura Sa 2 1/2 oppure sverniciatura con idoneo sverniciatore e successiva eliminazione della ruggine tramite pulizia con sistema manuale o meccanico (spazzolatura ST3). Eliminare la polvere dalla superficie. Nei casi di eliminazione vecchie pitture fino ad arrivare al supporto ferroso procedere come descritto al punto "superfici in metallo ferroso mai verniciato", altrimenti procedere come di seguito descritto. Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto. Applicare uno strato di fondo di D'ECO' UNIVERSAL PRIMER. Dopo almeno 12 h applicare 2 strati di FINITURA all'acqua o al solvente.

SUPERFICI ZINCATE, ALLUMINIO E LEGHE LEGGERE

Ripulire accuratamente la superficie da eventuali tracce di ossidi tramite pulizia con sistema manuale o meccanico. In alternativa lavaggio accurato con soluzione DECAPHOS o detergenti alcalini lasciando agire per qualche minuto con successivo abbondante ed accurato lavaggio con acqua per la completa asportazione della soluzione fosfatante e decappante. ATTENZIONE: residui di soluzione DECAPHOS o detergenti alcalini sulla superficie possono compromettere la buona riuscita del ciclo di verniciatura. Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto. Applicare 1 strato di D'ECO' UNIVERSAL PRIMER. Dopo almeno 12 ore applicare 2 strati di FINITURA all'acqua o al solvente.

SUPERFICI IN LEGNO NUOVO O RIPORTATO A NUOVO

Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate. Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando idoneo diluente. Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere. Controllare che il legno non sia troppo umido. Su legni con assorbimento elevato applicare una mano di D'ECO IMPREGNANTE per uniformare gli assorbimenti della superficie. ATTENZIONE al trattamento su legni ricchi di tannino. Per ridurre la formazione di macchie scure, applicare idoneo fondo isolante. Carteggiare la superficie e quindi procedere all'applicazione di 1 o 2 strati di fondo D'ECO' UNIVERSAL PRIMER fino ad uniformare l'assorbimento della superficie. Dopo almeno 12 h completare la verniciatura con 2 strati di FINITURA all'acqua o al solvente

SUPERFICI IN LEGNO GIA' VERNICIATO

Carteggiare per asportare le fibre del legno sollevate, eliminare strati di vecchie pitture mal ancorate. Irruvidire bene le vecchie pitture ben ancorate ed eliminare la polvere di carteggiatura. Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando idoneo diluente. Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere. Controllare che il legno non sia troppo umido. Procedere all'applicazione di 1 o 2 strati di fondo D'ECO' UNIVERSAL PRIMER fino ad uniformare l'assorbimento della superficie. Dopo almeno 12 h completare la verniciatura con 2 strati di FINITURA all'acqua o al solvente

D'ECO' UNIVERSAL PRIMER

Primer all'acqua alchidico uretanico

SCHEDA TECNICA

Revisione 1 del 31/03/2022

SUPERFICI IN MURATURA

Nei casi di intonaci civili nuovi lasciare stagionare almeno 28 gg (T= 20°C e U.R < a 75%) prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione. Ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia. In presenza di muffe o funghi disinfestare le superfici con SESTRICID ed IGIENIZZANTE MURALE. Livellare le imperfezioni con rasature successive di STUCOL. Dopo 8 h dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulirle accuratamente. Isolare tutta la superficie con fissativo tipo FISSATIVO ACRILICO ALL'ACQUA o fissativo ad alta penetrazione tipo HIGHFIX ALL'ACQUA. Dopo almeno 6 h applicare 1 o 2 mani di D'ECO'

UNIVERSAL PRIMER. Dopo almeno 12 h applicare 2 mani di FINITURA all'acqua o al solvente.

ATTENZIONE: nei casi in cui è presente una vecchia pitturazione a TEMPERA, effettuare una pre valutazione su una superficie di 1 m2

SUPERFICI IN PVC E ABS

Effettuare leggera carteggiatura. Eliminare ogni traccia di polvere dal supporto. Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto. Applicare 1 strato di fondo D'ECO' UNIVERSAL PRIMER. Dopo almeno 12 h applicare 2 strati di FINITURA all'acqua o al solvente.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

UTILIZZO	IN / OUT	
PENNELLO/RULLO	0-5%	ACQUA
SPRUZZO	10-15%	ACQUA

Evitare applicazioni con temperatura ambiente inferiori a +5° C o superiori a +35°C ed umidità relativa ambiente superiore all' 80%. Verificare idoneità delle superfici relativamente al grado di umidità con igrometro. Temperatura del supporto: min. +5°C - max +35°C. ATTENZIONE: areare l'ambiente per evitare accumulo di umidità. La polimerizzazione completa del film avviene dopo 7 - 10 gg a T=20 °C e U.R. 60%. Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole. In spazi ristretti, ventilare adeguatamente l'area durante l'applicazione e l'essiccazione.

STOCCAGGIO

12 mesi in confezione ben chiusa al riparo dal gelo e da fonti di calore. Temperatura di stoccaggio +5 ÷ +30.

AVVERTENZE

Miscelare bene prima dell'uso. Si consiglia di applicare uniformemente il prodotto lungo tutta la superficie da verniciare in modo da non lasciare parti scoperte dalle quali potrebbe iniziare un processo di deterioramento del film ciclo applicato e del supporto. A temperature di applicazione inferiori ai +15°C potrebbe rendersi necessaria l'aggiunta di una maggiore quantità di acqua per ottenere la viscosità di applicazione desiderata. Eccessiva diluizione causa una diminuzione della resistenza alla colatura e può dare origine a difetti in fase di applicazione. Umidità elevate possono causare opacizzazioni durante l'applicazione.

Per la pulizia delle superfici tinteggiate si consiglia l'impiego di spugne morbide con acqua. Evitare l'uso di stracci o panni abrasivi e detergenti contenenti alcool o solventi di qualunque tipo.

D'ECO' UNIVERSAL PRIMER

Primer all'acqua alchidico uretanico

SCHEDA TECNICA

Revisione 1 del 31/03/2022

ATTENZIONE: per applicazione in interno areare l'ambiente ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale. Le superfici pitturate in antiruggine devono venir ricoperte entro il minor tempo possibile con gli smalti di finiture, al fine di mantenere inalterato nel tempo il potere anticorrosivo dei pigmenti in esse contenuto, che potrebbe venire notevolmente ridotto se esposte per lunghi periodi all'esterno.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

VOC (Direttiva 2004/42/CE) (g/l) Primer. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/g): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l.

I prodotti dovranno essere maneggiati con cura e si dovrà evitare che vengano a contatto con la pelle. Gli applicatori dovranno attenersi alle disposizioni di legge attualmente in vigore. Operazioni quali carteggiatura, sabbatura, rimozione con fiamma, ecc, dei vecchi strati di pittura possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale. In Italia i DPR 303 e 547 riportano le norme da rispettare durante le operazioni applicative.

Per maggiori informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Essi tuttavia non impegnano l'azienda quando l'impiego del prodotto non avviene sotto il suo diretto controllo.

Il Centro assistenza SESTRIERE VERNICI Srl è a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie ad un corretto impiego del prodotto.

ATTENZIONE: il prodotto, potrebbe avere verso alcuni soggetti, particolarmente sensibili agli isotiazoloni, una lieve azione irritante, si consiglia pertanto di effettuare l'applicazione con i guanti ed occhiali protettivi e lavarsi bene le parti che potrebbero casualmente venire a contatto con la cute.

VOCE DI CAPITOLATO

Primer all'acqua alchidico uretanico inodore. Applicazione, su supporto già preparato, di D'ECO' UNIVERSAL PRIMER a base di resina alchidica-uretanica all'acqua, avente caratteristiche protezione e riempimento varie tipologie di superfici sia in interno che in esterno, in almeno 1 strato nella quantità determinata dall'assorbimento del supporto. Fornitura e posa in opera del materiale € al mq

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite a titolo informativo e sono frutto di rigorosi controlli basati su competenze tecniche e scientifiche all'avanguardia. SESTRIERE VERNICI non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei suoi prodotti quando le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche o dubbi in fase applicativa contattare il nostro servizio di Assistenza tecnica al numero 011625562 int. 383 o all'indirizzo email assistentatecnica1@sestrierevernici.com