

DUROPAC 1080

Fondo sintetico bianco riempitivo

SCHEDA TECNICA

Revisione 1 del 22/01/2025

DESCRIZIONE

Fondo sintetico dotato di elevata copertura, buon potere riempitivo e facile carteggiabilità. Risulta particolarmente indicato per superfici in legno o supporti murali sia in interno sia in esterno.

Formati: 0,5L – 2,5L

TINTE PRONTE: bianco

SUPERFICI

ADESIONE DIRETTA

Legno - Muro

ASPETTO & TINTOMETRIA

ASPETTO: opaco

DATI TECNICI

DENSITÀ DI MASSA	1,56 – 1,57	Kg/L	
CONTENUTO SOLIDO % IN VOLUME	64	%	
CONTENUTO SOLIDO % IN PESO	80	%	
BRILLANTEZZA	< 10	%	
SECCO AL TATTO	2	h	
SECCO IN PROFONDITA'	18-24	h	
SPESSORE DEL FILM SECCO (DFT) CONSIGLIATO	40	µm	1 MANO
RESA TEORICA	15	m²/L	1 MANO
POLIMERIZZAZIONE COMPLETA	7 - 10	giorni	
INTERVALLO SOVRAPPLICAZIONE	24	h	
PUNTO DI INFIAMMABILITA'	> 35	°C	
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	100	°C	

Dati rilevati a T=20°C e 60% umidità relativa

DUROPAC 1080

Fondo sintetico bianco riempitivo

SCHEDA TECNICA

Revisione 1 del 22/01/2025

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO & CICLO DI APPLICAZIONE

SUPERFICI IN LEGNO NUOVO O RIPORTATO A NUOVO

Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate. Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando idoneo diluente. Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere. Controllare che il legno non sia troppo umido. **ATTENZIONE** al trattamento su legni ricchi di tannino.

Carteggiare la superficie e quindi procedere all'applicazione di 1 o 2 strati di fondo DUROPAC 1080 fino ad uniformare la superficie ed in funzione dell'assorbimento del supporto. Dopo almeno 18-24 h applicare 2 strati di finitura intervallati da 24h l'uno dall'altro.

SUPERFICI IN LEGNO GIA' VERNICIATO

Carteggiare per asportare le fibre del legno sollevate, eliminare strati di vecchie pitture mal ancorate. Irruvidire bene le vecchie pitture ben ancorate ed eliminare la polvere di carteggiatura. Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando idoneo diluente.

Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere. Controllare che il legno non sia troppo umido. Carteggiare la superficie e quindi procedere all'applicazione di 1 o 2 strati di fondo DUROPAC 1080 fino ad uniformare la superficie ed in funzione dell'assorbimento del supporto. Dopo almeno 18-24 h applicare 2 strati di finitura intervallati da 24h l'uno dall'altro.

SUPERFICI IN MURATURA

Nei casi di intonaci civili nuovi lasciare stagionare almeno 28 gg (T= 20°C e U.R < a 75%) prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione. Ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia. In presenza di muffe o funghi disinfestare le superfici con SESTRICID ed IGIENIZZANTE MURALE. Livellare le imperfezioni con rasature successive di STUCOL. Dopo 8 h dall'ultima rasatura carteggiare le parti stuccate e ripulirle accuratamente. Isolare tutta la superficie con fissativo tipo FISSATIVO ACRILICO ALL'ACQUA o fissativo ad alta penetrazione tipo HIGHFIX ALL'ACQUA. Dopo almeno 6 h applicare 1 o 2 mani di DUROPAC 1080. Dopo almeno 18-24 h applicare 2 mani di finitura intervallate da 24h l'una dall'altra.

ATTENZIONE: nei casi in cui è presente una vecchia pitturazione a TEMPERA, effettuare una pre valutazione su una superficie di 1 m2

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

UTILIZZO	IN / OUT	
PENNELLO/RULLO	3-5%	ECOSSELVA
SPRUZZO	5-10%	CS/3000

Evitare applicazioni con temperatura ambiente inferiori a +5° C o superiori a +35°C ed umidità relativa ambiente superiore all'80%. Verificare idoneità delle superfici relativamente al grado di umidità con igrometro. Temperatura del supporto: min. +5°C - max +35°C. **ATTENZIONE:** areare l'ambiente per evitare accumulo di umidità. **ATTENZIONE:** la polimerizzazione completa del film avviene dopo 7 - 10 gg a T=20 °C e U.R. 60%. Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole. In spazi ristretti, ventilare adeguatamente l'area durante l'applicazione e l'essiccazione.

STOCCAGGIO

24 mesi in confezione ben chiusa al riparo dal gelo e da fonti di calore. Temperatura di stoccaggio 5 ÷ 30°C.

DUROPAC 1080

Fondo sintetico bianco riempitivo

SCHEDA TECNICA

Revisione 1 del 22/01/2025

AVVERTENZE

Miscelare bene prima dell'uso. Si consiglia di applicare uniformemente il prodotto lungo tutta la superficie da verniciare in modo da non lasciare parti scoperte dalle quali potrebbe iniziare un processo di deterioramento del film ciclo applicato e del supporto. A temperature di applicazione inferiori ai +15°C potrebbe rendersi necessaria l'aggiunta di una maggiore quantità di solvente per ottenere la viscosità di applicazione desiderata. Troppo diluente causa una diminuzione della resistenza alla colatura e può dare origine a difetti in fase di applicazione. Umidità elevate possono causare opacizzazioni durante l'applicazione. Per la pulizia delle superfici tinteggiate si consiglia l'impiego di spugne morbide con detergenti neutri. Evitare l'uso di stracci o panni abrasivi e detergenti contenenti alcool o solventi di qualunque tipo.

ATTENZIONE: per applicazione in interno areare l'ambiente ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale. Le superfici pitturate in antiruggine devono venir ricoperte entro il minor tempo possibile con gli smalti di finiture, al fine di mantenere inalterato nel tempo il potere anticorrosivo dei pigmenti in esse contenuto, che potrebbe venire notevolmente ridotto se esposte per lunghi periodi all'esterno.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

VOC (Direttiva 2004/42/CE) (g/l) Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/i): 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo < 500 g/l.

I prodotti dovranno essere maneggiati con cura e si dovrà evitare che vengano a contatto con la pelle. Gli applicatori dovranno attenersi alle disposizioni di legge attualmente in vigore. Operazioni quali carteggiatura, sabbiatura, rimozione con fiamma, etc., dei vecchi strati di pittura possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale.

In Italia i DPR 303 e 547 riportano le norme da rispettare durante le operazioni applicative.

Per maggiori informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Essi, tuttavia, non impegnano l'azienda quando l'impiego del prodotto non avviene sotto il suo diretto controllo.

Il Centro assistenza SESTRIERE VERNICI Srl è a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie ad un corretto impiego del prodotto.

VOCE DI CAPITOLATO

Fondo sintetico riempitivo di facile carteggiabilità per legno o superfici murali. Applicazione, su supporto già preparato, di DUROPAC 1080 a base di resina alchidica, in almeno 2 strati con consumo minimo di 170-180 ml/m². Fornitura e posa in opera del materiale € al mq

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite a titolo informativo e sono frutto di rigorosi controlli basati su competenze tecniche e scientifiche all'avanguardia. SESTRIERE VERNICI non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei suoi prodotti quando le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche o dubbi in fase applicativa contattare il nostro servizio di Assistenza tecnica al numero 011625562 int. 358 o all'indirizzo e-mail assistentatecnica1@sestrierevernici.com