GAMMA BASE SOLVENTE **ABITA INTERNI**



RESOLVO MANGIAFUMO

Pittura acrilica antimacchia a solvente

SCHEDA TECNICA Revisione 4 del 27/05/2025

DESCRIZIONE

Pittura murale inodore per interni indicata per ripristinare superfici murali con presenza di macchie di fumo, fuliggine, caffè e unto. Grazie alla copertura molto elevata e all'ottimo punto di bianco è consigliabile utilizzarlo come fondo-finitura.

Formati: BIANCO 0,75L - 4L - 10L

SUPERFICI

ADESIONE DIRETTA

Intonaci - Calcestruzzo - Gesso Cartongesso

ASPETTO & TINTOMETRIA

ASPETTO: BIANCO

DATI TECNICI

DENSITÀ DI MASSA	1,45	Kg/L	
CONTENUTO SOLIDO IN VOLUME	42	%	
SECCO AL TATTO	4	h	
POLIMERIZZAZIONE COMPLETA	10-12	GG a 20°	
BRILLANTEZZA	<10 GLOSS	OPAC0	
RESA TEORICA	7-5	m²/L	2 MANI
INTERVALLO SOVRAPPLICAZIONE	5	h	
TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE	+ 5	°C	

Dati rilevati a T=20°C e 60% umidità relativa

GAMMA BASE SOLVENTE ABITA INTERNI



RESOLVO MANGIAFUMO

Pittura acrilica antimacchia a solvente

SCHEDA TECNICA Revisione 4 del 27/05/2025

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO & CICLO DI APPLICAZIONE

PARETI INTERNE MAI DIPINTE

Nei casi di intonaci civili nuovi lasciare stagionare almeno 28 gg (T= 20°C e U.R < a 75%) prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione Effettuare spazzolatura accurata. Asportare parti male ancorate, polvere e sporcizia. Livellare le imperfezioni con rasature successive di STUCOL. Dopo 8 h dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulirle accuratamente. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare 1 o 2 strati di RESOLVO MANGIAFUMO.

ATTENZIONE: Nei casi di supporti fortemente sfarinanti trattare la superficie con fissativo ad alta penetrazione tipo HIGHFIX AL SOLVENTE o HIGHFIX ALL'ACQUA.

PARETI INTERNE GIA' VERNICIATE

In presenza di muffe trattare la superficie con il detergente SESTRICID e successivamente applicare una mano di IGIENIZZANTE MURALE. Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.

In presenza di fuliggine pulire la superficie eliminando la polvere in eccesso ed eventuale supporto sfarinante.

Procedere all'applicazione di 2 mani di RESOLVO MANGIAFUMO intervallate da almeno 5h.

RESOLVO MANGIAFUMO può essere sovraverniciato con prodotti a base acqua (es. idropittura) soltanto a polimerizzazione completa (10-12gg a +20°).

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

UTILIZZO	IN
PENNELLO/RULLO	0-5% con ECOSELVA
SPRUZZO	5-10% con ECOSELVA

Miscelare adeguatamente il prodotto prima di procedere all'applicazione. Evitare applicazioni del prodotto in presenza di temperature inferiori a +5 gradi.

STOCCAGGIO

24 mesi in confezione ben chiusa al riparo dal gelo e da fonti di calore. Temperatura di stoccaggio 5 ÷ 30°C.

AVVERTENZE

RESOLVO MANGIAFUMO è formulato per essere applicato direttamente sulle superfici murali che presentano macchie di fumo, fuliggine, caffè o unto. È consigliabile verificare attentamente la natura della macchina prima di procedere all'applicazione di RESOLVO MANGIAFUMO.

RESOLVO MANGIAFUMO può essere sovraverniciato con prodotti a base acqua soltanto a polimerizzazione completa che avviene in 10-12gg a +20°.

GAMMA BASE SOLVENTE ABITA INTERNI



RESOLVO MANGIAFUMO

Pittura acrilica antimacchia a solvente

SCHEDA TECNICA Revisione 4 del 27/05/2025

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.

Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/i): 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo max 500 g/l

I prodotti dovranno essere maneggiati con cura e si dovrà evitare che vengano a contatto con la pelle. Gli applicatori dovranno attenersi alle disposizioni di legge attualmente in vigore. Operazioni quali carteggiatura, sabbiatura, rimozione con fiamma, ecc., dei vecchi strati di pittura possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale. In Italia i DPR 303 e 547 riportano le norme da rispettare durante le operazioni applicative.

Per maggiori informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Essi, tuttavia, non impegnano l'azienda quando l'impiego del prodotto non avviene sotto il suo diretto controllo.

Il Centro assistenza SESTRIERE VERNICI Srl è a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie ad un corretto impiego del prodotto.

ATTENZIONE: il prodotto, potrebbe avere verso alcuni soggetti, particolarmente sensibili agli isotiazoloni, una lieve azione irritante, si consiglia pertanto di effettuare l'applicazione con i guanti ed occhiali protettivi e lavarsi bene le parti che potrebbero casualmente venire a contatto con la cute.

VOCE DI CAPITOLATO

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite a titolo informativo e sono frutto di rigorosi controlli basati su competenze tecniche e scientifiche all'avanguardia. SESTRIERE VERNICI non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei suoi prodotti quando le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche o dubbi in fase applicativa contattare il nostro servizio di Assistenza tecnica al numero 011625562 int. 358 o all'indirizzo e-mail assistenzatecnica1@sestrierevernici.com