

MAPEDECK PRIMER 200

Primer poliuretanico bicomponente in dispersione acquosa, promotore d'adesione per sottofondi poliuretanici in aree interne



CAMPI DI APPLICAZIONE

Mapedek Primer 200 trova impiego come strato promotore d'adesione per sottofondi poliuretanici in aree interne.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mapedek Primer 200 è un prodotto bicomponente poliuretanico in dispersione acquosa, secondo una formula sviluppata nei laboratori di R&S MAPEI.

AVVISI IMPORTANTI

- Non diluire **Mapedek Primer 200** con solventi o acqua.
- Non applicare su superfici inquinate, polverose o inconsistenti.
- Non esporre il prodotto miscelato a fonti di calore.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Acciaio: preparazione al grado ST3 (ISO 8501-1).

Sottofondo cementizio: deve presentarsi solido, senza fessurazioni, privo di parti in distacco e con le necessarie resistenze meccaniche per ricevere un rivestimento in perfetta adesione. In generale il supporto dev'essere privo di inquinanti (ad esempio oli, cere, ruggine), esente da polveri e asciutto. Per altre tipologie di sottofondo rivolgersi all'assistenza tecnica di Mapei Marine.

Applicazione

Mapedek Primer 200 è un formulato poliuretanico bicomponente all'acqua. I due componenti devono essere miscelati tra loro al momento dell'uso. Mescolare il componente A, quindi versarvi lentamente tutto il contenuto del componente B, e miscelare, con idoneo miscelatore elettrico a basso numero di giri per evitare inglobamenti di aria (300-400 giri/min.).

Applicare la miscela entro il tempo di vita utile utilizzando pennello e/o rullo. Stendere il prodotto in modo uniforme su tutta la superficie, evitando accumuli di materiale. Controllare la temperatura ambientale e del

prodotto, tenendo conto che temperature maggiori o minori di +23°C riducono o incrementano, rispettivamente, il tempo di vita utile.

PULIZIA

Le attrezzature impiegate per la preparazione e l'applicazione di **Mapedek Primer 200** devono essere pulite immediatamente dopo l'utilizzo con acqua. Dopo l'indurimento del prodotto la rimozione potrà essere effettuata solo meccanicamente.

CONSUMO

0,05-0,1 kg/m² per mano in base alla rugosità della superficie.

CONFEZIONI

Tanica (A+B) = 5,5 kg

- componente A = 5 kg;
- componente B = 0,5 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

Il prodotto deve essere conservato negli imballi originali in ambienti asciutti e con temperatura compresa tra +5°C e +35°C. Max. 12 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Colore:	verde
Consistenza:	liquida
Massa volumica della miscela:	1,04 g/cm ³

DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)

Rapporto di miscelazione in peso:	comp. A : comp B = 90,9 : 9,1
Rapporto di miscelazione in volume:	comp. A : comp B = 9,7 : 1
Lavorabilità:	2 h
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +30°C
Pedonabilità:	1 h

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

Mapei S.p.A.

Via Cafiero, 22, 20158, Milano



+39-02-376731



www.mapei.com



mapei@mapei.it

6777-11-2023-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

