

VAPOBAR 1 AL/VV



Natura del prodotto

Membrana impermeabilizzante prefabbricata ottenuta per coestruzione di uno speciale compound bitume-polimero impermeabile al vapore e di una armatura costituita da un foglio di alluminio puro e da velovetro. Sono disponibili nelle versioni di spessore 2, 3 e 4 mm.

Sono prodotte in rotoli, nastrati e corredati di tagliando di controllo. Sono conformi ai requisiti per la marcatura CE ove prevista. Non contengono amianto, catrame, né altre sostanze pericolose.

Destinazioni d'uso

Le membrane VAPOBAR 1 AL/VV sono prodotti specificatamente concepiti come barriere al vapore, al di sotto di elementi termoisolanti, di sistemi di copertura impermeabilizzanti coibentati.

Inoltre, rispetto all'impiego sulle coperture ed in fondazione se ne precisa l'uso con riferimento allo schema seguente

(1). Per l'individuazione dei sistemi realizzabili consultare i Servizi Tecnici della IMPER ITALIA srl.

PRODOTTI	CAMPI D'IMPIEGO ⁽¹⁾								
	Coperture (EN 13707)						Sottotegola (EN 13859-1)	Controllo del vapore (EN 13970)	Fondazioni (EN 13969)
	A vista			A giardino	Sotto protezione pesante				
	Monostrato	Pluristrato		Antiradice	Monostrato	Pluristrato			
		Superiore	Inferiore						
VAPOBAR 1 AL/VV 2 mm								•	
VAPOBAR 1 AL/VV 3 mm								•	
VAPOBAR 1 AL/VV 4 mm								•	

(1) In conformità alle norme applicabili ed alle linee guida AISPEC/SITEB-MBP.

Modalità di applicazione

Il supporto deve essere accuratamente ripulito delle parti non aderenti o appuntite. Si procede quindi alla imprimitura di tutte le superfici da rivestire con idoneo PRIMER applicato in unico strato mediante spazzolone, rullo o spruzzo, con un consumo di $0,2 \div 0,3$ litri/m² e comunque variabile in funzione della porosità del supporto stesso.

Ad essiccazione avvenuta, viene applicato il VAPOBAR 1 AL/VV con l'ausilio di una leggera sfiammatura, curando in particolare che le giunzioni vengano realizzate sormontando per almeno 10 cm i teli contigui e che siano accuratamente sigillate mediante termofusione. Le indicazioni qui riportate hanno valore puramente indicativo ed esigono che l'applicatore le adegui caso per caso alla particolare situazione della superficie da rivestire (pendenza, esposizione, ventilazione, monoliticità, ecc.). A tale proposito, per una più completa e dettagliata documentazione circa le modalità applicative e la realizzazione di tutto il pacchetto di copertura, consigliamo di consultare i Servizi Tecnici della IMPER ITALIA srl che sono in ogni caso disponibili per lo studio di problemi particolari oltre che per fornire tutta l'assistenza

CARATTERISTICHE TECNICHE ⁽¹⁾

Caratteristiche	Norme EN	U.M.	Tolleranze ⁽¹⁾	VAPOBAR 1 AL/VV		
				2 MM	3 MM	4 MM
Dimensioni rotoli	1848-1	m	≥	20 x 1 (-1%)	10 x 1 (-1%)	
Spessore	1849-1	mm	±5%	2	3	4
Impermeabilità all'acqua	1928-B	kPa	≥	60		
Flessibilità a freddo	1109	°C	≤	-10		
Scorrimento a caldo	1110	°C	≥	120		
Resistenza a trazione L/T	12311-1	N/5cm	±20%	420 / 315		
Allungamento a trazione L/T	12311-1	%	±2 abs	2 / 2		
Stabilità dimensionale L/T	1107-1	%	≤	-		
Punzonamento statico	12730	kg	≥	10		
Punzonamento dinamico	12691-B	mm	≥	-		
Resistenza alla lacerazione L/T	12310-1	N	±30%	-		
Resistenza dei giunti alla spellatura	12316-1	N/5cm	±20 N	NPD ⁽²⁾		
Resistenza dei giunti al taglio	12317-1	N/5cm	±20%	NPD ⁽²⁾		
Durabilità dopo invecchiamento:						
• Flessibilità a freddo	1296-1109	°C	+15°C	-		
• Scorrimento a caldo	1296-1110	°C	-10°C	120		
• Invecchiamento UV	1297	-	-	NPD ⁽²⁾		
• Impermeabilità all'acqua	1296-1928	kPa	≥	60		
• Resistenza chimica	-	-	-	NPD ⁽²⁾		
• Resistenza a trazione L/T	12311-1	N/5cm	±20%	-		
• Allungamento a trazione L/T	12311-1	%	±2 abs	-		
Permeabilità al vapore	1931	μ	≥	Assoluta ⁽³⁾		
Resistenza alle radici	13948		-	NPD ⁽²⁾		
Comportamento al fuoco esterno	13501-5	EC ⁽⁴⁾	-	Froof		
Reazione al fuoco	13501-1	EC ⁽⁴⁾	-	E ⁽⁵⁾		

Note: ⁽¹⁾ In conformità alle norme applicabili ed alle Linee Guida AISPEC-MBP.

⁽²⁾ Caratteristica non determinata perché non rilevante per l'uso.

⁽³⁾ Per il calcolo numerico assumere $\mu \geq 500.000$.

⁽⁴⁾ Euroclasse.

⁽⁵⁾ Internal report.

Rev. 04 (11-23)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.

