

SPECIAL PRIMER

Natura del prodotto

Vernice bituminosa a base solvente con ottime proprietà di ancoraggio, antipolvere e di saturazione delle porosità del cemento.

Campi d'impiego

Il prodotto può essere applicato su superfici in calcestruzzo per promuovere l'adesione delle membrane bituminose.

Specifiche tecniche

Composizione

A base di bitumi in solventi organici.

Tipo di prodotto

Monocomponente, pronto per l'uso. Il prodotto non deve essere diluito.

Aspetto

Fluida nera.

Peso specifico

1000 g/dm³ (±50)

Viscosità Tazza Ford 4 a 20°C

12 ÷ 20 sec

Immagazzinaggio a 20°C

Conservare il prodotto nel suo imballo ben chiuso. In queste condizioni il prodotto è stabile per oltre 2 anni.

Prestazioni

Fuori polvere

20 minuti ± 10 (*)

Essiccazione totale

100 - 140 minuti (*)

Resa

Circa 200 g/m², in funzione del supporto.

Preparazione del prodotto

È sempre consigliabile agitare il prodotto prima di procedere alla sua applicazione.

Applicazione

SPECIAL PRIMER può essere applicato a pennello, rullo oppure spazzolone a seconda delle dimensioni del supporto da trattare.

Durante l'applicazione del SPECIAL PRIMER non si deve fumare e si devono evitare accumuli di cariche elettrostatiche, fiamme e scintille.

SPECIAL PRIMER per le sue caratteristiche formulative è molto sensibile alla temperatura. Basse temperature aumentano la viscosità del prodotto e allungano i tempi di essiccazione, viceversa le alte temperature, pur non incidendo molto sulla viscosità del prodotto, ne accorciano i tempi di essiccazione. Temperature comprese tra i 15°C e i 30°C consentono di ottenere applicazioni ottimali senza variazioni sensibili dei tempi di rilascio dei solventi.

Il prodotto contiene solventi, la sua applicazione deve perciò essere fatta in luoghi ben areati.

Confezioni

Latte da 5 litri

Latte da 20 litri

Note: (*) I tempi espressi possono essere più lunghi o corti con l'aumento o la diminuzione delle temperatura

Attenzione: Per l'impiego, seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sui contenitori.

Rev. 01 (07-18)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.

