

## SCHEDA TECNICA

# STUCCO PASTA RASAMAC

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Stucco pasta delicatamente profumato, pronto all'uso, a base di pigmenti inorganici e additivi colloidali selezionati, di facile applicazione e carteggiabilità , ad elevato potere coprente, ideale per la finitura di giunti e pareti interne.

Applicazione a mano o airless, su supporti in gesso, cemento, cartongesso.

Il prodotto una volta indurito possiede una buona adesione , facile carteggiabilità e può essere sopravverniciato con tutti i tipi di pitture murali.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Aspetto	Pasta viscosa
Colore	Bianco
Peso specifico	Kg/l 1,750 circa
Tempo essiccazione	12-24 ore
Carteggiabilità	dopo 12 ore
Resa teorica	1-2 kg mq 200-400 micron di spessore
Temperatura di applicazione	+ 5 °C e minore di +35°C

### **STUCCO PASTA RASAMAC**

### **INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE**

#### **Preparazione del supporto:**

La superficie da trattare deve essere completamente priva di tracce di sporco ,grassi, oli, cere, muffe e residui di vecchie pitture o intonaci in fase di distacco. In caso di supporti molto porosi o fatiscenti si consiglia di applicare una mano di fissativo isolante Feronia prima di procedere alla stuccatura.

#### **Ciclo Applicativo Manuale:**

- 1- Prodotto pronto all'uso, se necessario aggiungere 2-3 % di acqua potabile e mescolare per renderlo più fluido.

- 2- Applicare il prodotto direttamente dal secchio con spatola metallica per realizzare la finitura desiderata.
- 3- Carteggiare il film secco per eliminare piccole imperfezioni
- 4- Passare alla fase di verniciatura solo dopo completa essiccazione

#### **Ciclo Applicativo Airless :**

- 1- Regolare la viscosità del prodotto con l'aggiunta di acqua potabile fino ad in massimo dell'8%
- 2- Rimuovere tutti i filtri della macchina airless
- 3- La macchina deve avere un flusso minimo di 5 litri/minuto con una pressione di esercizio di 150-200 bar. Utilizzare un ugello da 3,29 a 3,41
- 4- Spruzzare lo stucco ad una distanza di 70-80 cm
- 5- Spessore applicazione massimo 300-400 Micron per passaggio
- 6- Carteggiare il film secco ottenuto
- 7- Passare alla fase di verniciatura solo dopo completa essiccazione del prodotto.

#### **INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO**

La confezione integra del prodotto conservato in luogo fresco ed asciutto a temperature non inferiore ai 5 °C e non superiore ai 35°C ha una durata di 12 mesi.

#### **FORMA DI FORNITURA**

Secchielli da : kg 1- kg 5- kg 20

#### **INDICAZIONI DI SICUREZZA**

Ai sensi della Direttiva 67/548/CEE, 1999/45/CE e/o del Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti, il prodotto non è etichettato, come pericoloso. Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

##### **Nota di responsabilità**

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Non possiamo assumerci alcune responsabilità in senso generale, dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del ns. controllo. Possiamo garantire esclusivamente la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso applicativo.