

PURTOP PRIMER NERO

Primer monocomponente a solvente, specifico per migliorare l'adesione di pavimentazioni in asfalto su superfici impermeabilizzate con prodotti della gamma Purtop



CAMPI DI APPLICAZIONE

Purtop Primer Nero è un primer di aggancio monocomponente a solvente e bassa viscosità da impiegare come promotore di adesione prima della stesura della mano d'attacco per pavimentazioni in asfalto su superfici impermeabilizzate con membrana poliureica ibrida **Purtop 400 M** o a base di poliurea pura **Purtop 1000**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Purtop Primer Nero è un primer a solvente pronto all'uso che quindi non deve essere diluito.

Vantaggi

- Pronto all'uso, monocomponente, necessita solo di miscelazione con miscelatore a basso numero di giri al momento dell'apertura.
- Facilità di applicazione.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

La superficie da ricoprire, impermeabilizzata con membrane **Purtop 400 M** e **Purtop 1000**, dovrà essere esente da parti incoerenti, polvere, sporco, grassi, olio e qualsiasi altro materiale che possa pregiudicare l'adesione del prodotto. La membrana **Purtop** su cui si va ad applicare il primer non deve presentare acqua libera in superficie o umidità in genere.

Applicazione del prodotto

Miscelare il prodotto fino a completa omogeneizzazione e applicarlo, sulla membrana pulita e asciutta, a rullo o a spruzzo con airless. Sul prodotto ancora fresco eseguire uno spolvero a semina con **Quarzo 1,2**.

La lavorabilità del prodotto è influenzata dalla temperatura dell'ambiente e del sottofondo. A basse temperature, il processo di indurimento è rallentato e aumentano i tempi di lavorabilità, mentre ad alte temperature i tempi si riducono. In genere, a temperature comprese tra +15°C e +25°C, il prodotto indurisce in 2-4 ore.

Prima della posa della pavimentazione stradale spruzzare la mano d'attacco a caldo costituita da bitume modificato, in una quantità di almeno 1 kg/m².

PULIZIA

Gli attrezzi utilizzati per la miscelazione e l'applicazione del materiale devono essere immediatamente puliti con solvente nafta.

Dopo l'indurimento del prodotto, la rimozione può essere effettuata solo meccanicamente.

CONSUMO

Circa 0,2-0,3 kg/m².

AVVISI IMPORTANTI

- Non diluire con acqua e/o solventi e non utilizzare su superfici bagnate.
- Non applicare in caso di pioggia imminente.

CONFEZIONI

Purtop Primer Nero è disponibile in fustini da 20 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

Purtop Primer Nero, se conservato nelle confezioni originali in ambiente coperto e asciutto con una temperatura compresa tra i +15°C ed i +25°C, ha un tempo di conservazione di 12 mesi.
Teme il calore.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Purtop Primer Nero è infiammabile. Si raccomanda di conservare lontano da fiamme e scintille, non fumare, evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche e lavorare in ambienti ben aerati.

Purtop Primer Nero è irritante per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie, può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle e per inalazione in soggetti sensibili agli isocianati. Inoltre può causare danni irreversibili per un utilizzo prolungato. Durante l'uso indossare abiti di protezione, guanti, occhiali di sicurezza, proteggere le vie respiratorie indossando la maschera, applicare in condizioni di continuo ricambio d'aria. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

USO RISTRETTO AGLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI.

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	liquido
Colore:	nero
Peso specifico (g/cm ³):	ca. 1,08
Residuo solido (%):	ca. 80
Viscosità (mPa·s):	ca. 200
DATI APPLICATIVI	
Temperatura ambientale di applicazione (°C):	da +5°C a +35°C
Tempo di indurimento (ore):	2-4 (a temperature comprese tra +15°C e +25°C)

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di primer monocomponente a solvente (tipo **Purtop Primer Nero** della MAPEI S.p.A.) specifico per migliorare l'adesione di pavimentazioni in asfalto su superfici impermeabilizzate mediante membrane poliureiche o a base di poliurea pura.

La superficie da ricoprire dovrà essere pulita, asciutta e priva di parti e/o depositi incoerenti. Il prodotto dovrà essere applicato a rullo o a spruzzo con airless in ragione di 0,2-0,3 kg/m² e successivamente, fresco su fresco, spolverato a semina con **Quarzo 1,2**. Una volta indurito, sarà pronto per essere ricoperto dalla mano d'attacco a caldo, costituita da bitume modificato, prima della posa della pavimentazione in asfalto.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Peso specifico (g/cm ³):	ca. 1,08
Residuo solido (%):	ca. 80
Viscosità (mPa·s):	ca. 200
Tempo di indurimento (ore):	2-4

2147-3-2020 it-it (IT)

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

