




SCHEDA TECNICA

Antaris C



- I pannelli Antaris C sono realizzati in una lana minerale biosolubile di nuova generazione, argilla e amido e offrono un'eccellente resistenza al fuoco. La finitura laminata bianca liscia garantisce ottimi livelli di assorbimento del suono per un eccellente comfort acustico.

- Ottimo assorbimento acustico ($0.70 \alpha_w$)
- Elevato indice di riflessione luminosa (86%)
- ISO 5
- Ideale per aree di vendita al dettaglio, uffici e sale riunioni, locali impianti o aree di produzione

Dettagli dei bordi Ulteriori dettagli sui bordi su richiesta		Board 	Tegular 24 	Tegular 15
Spessore (mm)		13	13	13
Dimensioni (mm) Altre misure su richiesta		600 x 600 1200 x 600	600 x 600	600 x 600
Sistema		A vista, smontabile - Sistema C		
Peso		3.0 kg / m ²		
Colore		 Bianco		
Assorbimento acustico		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.70}$ a norma EN ISO 11654 - Classe C Frequenza f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 α_p 0.40 0.55 0.60 0.75 0.95 1.00 NRC = 0.70 a norma ASTM C 423		
Attenuazione acustica		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{30 dB}$ a norma EN ISO 717-1 CAC = 30 dB a norma ASTM E 413-10		
Abbattimento acustico		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{18 dB}$ a norma EN ISO 717-1		
Reazione al fuoco		Euroclass A2-s1, d0 a norma EN 13501-1		
Riflessione luminosa		86%		
Conducibilità termica		$\lambda = \mathbf{0.060 W/mK}$ a norma EN 12667		
Resistenza all'umidità		90% RH		
Camera sterile		ISO 5 a norma EN ISO 14644-1		
Qualità dell'aria interna		 A+ E1		
Pulibilità				
Sostenibilità		 43% BIO-SOLUBLE WOOL EC 12732/2008 Annex Q M1 www.blauer-engel.de/uz132		