

RX-409


Rualaix®

LEGNOSTUC

Stucco fibrato indicato per rasare, riparare e sigillare il legno.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I1, RIVESTIMENTI AD ALTE PRESTAZIONI MONOCOMPONENTI, A BASE ACQUOSA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Questo prodotto contiene < 140 g/l COV max.

COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA EN 16566

G3S2V2W2A0C0R0

SUPPORTI

Legno naturale, pedane, parquet, cornici in legno, mobili.

I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Eccellente lavorabilità
- Contiene fibre naturali micronizzate
- Facile da rasare
- Facile da carteggiare
- Eccellente capacità di riempimento
- Buona aderenza
- Film superficiale estremamente duro
- Gamma di 14 colori
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER

- Rasare, riparare e sigillare superfici in legno



200g Pallet da 96 scatole da 8 x 200 g.

1Kg Pallet da 44 scatole da 12 x 1 Kg.

Pallet da 96 scatole da 4 x 500 g.

Pallet da 64 scatole da 18 x 250 g.

310ml Pallet da 120 scatole da 12 x 310 ml.

Pronto all'uso. Pulizia degli utensili con acqua.

Resa
1.45 - 1.65 Kg/m²/mm

pH
8.0 - 9.0

Spessore massimo per strato
10 mm

Aderenza
> 9 Kg/cm² su calcestruzzo

Classificazione di reazione al fuoco
A2 - s1 - d0

Vita utile
Illimitata

Asciugatura a 1 mm di spessore
Assorbenti: 3 - 4 h

Granulometria massima
200 micron