

**SERIE 8371.9804 RAPIDA ESS. MICACEO GRIGIO PIOMBO**
**Impieghi**

Come vernice di fondo e di finitura per la verniciatura del ferro battuto. Quindi per la verniciatura di cancelli, cancellate, ringhiere ed inferiate, nonché di minuteria metallica come cardini, catenacci, borchie ecc.

**Caratteristiche generali**

Possiede:

- buon potere antiruggine (alto contenuto di pigmenti passivanti);
- ottima aderenza su metallo;
- elevata elasticità;
- elevata resistenza all'acqua ed all'esterno;
- alto potere coprente;
- elevata pennellabilità e facilità di applicazione;
- aspetto estetico adeguato a lavori in ferro battuto antichi o recenti.

**Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)**

Viscosità Tazza F/8	sec.	12 ± 1
Peso specifico	kg/l	1,350 ± 0,060
Residuo secco	%	68 ± 1
Spessore ottimale	micron	50 - 60
Resa teorica	mq/l	8 - 10 (allo spessore sopraindicato)
Aderenza (prova di quadrettatura)	%	100
Aspetto del film	gloss	3 - 5 (opaco)
Diluente	codice	9120.0004
Essiccazione fuori polvere	minuti	20 - 30
Essiccazione al tatto	ore	2
Essiccazione in profondità	ore	20
Sovraverniciabilità	ore	24

**Modalità applicative**

A pennello	diluire con	9120.0004 al 10% fino alla viscosità di 60"CF/8
A spruzzo	diluire con	9210.0012 al 15-20% fino alla viscosità di 25"CF/4
Aerografo	ugello pressione	mm 1,8 Atm 3 - 4
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,018 - 0,023 pollici 120 - 160 kg/cm <sup>2</sup> 30 ÷ 1

**N.B.** - A causa dei pigmenti contenuti nella serie 8371.9804 gli ugelli airless sono soggetti a un'usura superiore alla norma.

**Cicli indicativi**
**ALL'INTERNO**

Su ferro nudo perfettamente pulito, sgrassato, senza ruggine ne calamina. L'Antica può essere sovraverniciata con se stessa se si desidera dare una seconda mano.

**ALL'ESTERNO**

Deve essere applicata su una buona antiruggine come ad esempio la nostra Fosfinoxal serie 1300.0000 o su Epotec Primer serie 6120.0000.

Può essere applicata anche direttamente su lamiera zincata, adeguatamente preparata.

21/11/2016