

RX-130

RUALAIX UNICO



STUCCHI E RASANTI BAIXENS

RINNOVARE ALL'INTERNO



Rasatura con frattone di dimensioni medie (20-22 cm.) sopra un fondo di cemento pitturato con pittura tradizionale

01



PRODOTTO IN POLVERE

INTERNO

SPESSORE MASSIMO PER STRATO

10 mm PER RASARE

ILLIMITATO PER RIEMPIRE

CLASSIFICAZIONE

SECONDO NORMA UNE 48313: 2008 EX

G₃E₅S₂V₂W₂A₀C₀

CLASSIFICAZIONE

SECONDO NORMA UNE 13963: 2006

4B NORMAL

Livello di qualità 1-4(Q1-Q4)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Stucco multifunzione ad essiccazione rapida. Adatto per il riempimento di buchi e piccoli difetti, così come la riparazione di fessure non strutturali.

SUPPORTI

- GESSO
- SCAGLIOLA
- CEMENTO
- CALCESTRUZZO
- MATTONI
- PIETRA

- PITTURE TRADIZIONALI
- SMALTI
- CARTONGESSO

PROPRIETA' ED USI

- CALO MINIMO
- ECCELLENTE LAVORABILITA'
- FINITURA MOLTO FINE E MOLTO RESISTENTE
- RINFORZATO CON POLIMERI SPECIALI
- APPLICABILE IN SPESSORE
- ECCELLENTE ADERENZA
- FACILE DA CARTEGGIARE

- RIEMPIMENTO E FINITURA DEI GIUNTI TRA LASTRE DI CARTONGESSO SENZA IL BISOGNO DELLA GARZA
- ADATTO COME MATERIALE DI UNIONE DI PLACCHE AL SUPPORTO
- RASATURA DI FONSI CONSISTENTI E MOLTO COESI, INDIPENDENTEMENTE DAL LORO GRADO DI ASSORBIMENTO COME PITTURE TRADIZIONALI E SMALTI

STUCCHI E RASANTI BAIXENS

RINNOVARE ALL'INTERNO

APPLICAZIONE IN OPERA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, pulito, forte, esente da umidità e libero da tutte le tracce di salnitri, funghi, microrganismi, polvere, grassi e qualsiasi altro tipo di materiale che possa rendere difficile la buona aderenza del prodotto al supporto. Quando il supporto presenta tracce di funghi, alghe o altri tipi di microrganismi procederemo al trattamento con il nostro **RX-508 RUALAIX ANTIMUFFA**. I fondi di natura polverosa devono essere consolidati con un consolidante (linea **FIJAPREN**), perché altrimenti la polvere impedisce l'aderenza sul supporto. Allo stesso modo, i fondi vecchi composti da gesso morto o da alcune parti mal aderite, devono essere risanati: è totalmente sconsigliato la restaurazione di un supporto rovinato se non dopo un risanamento. Se il supporto presenta distaccamenti, dobbiamo raschiarli ed eliminarli fino ad un fondo consistente, applicando poi un consolidante (linea **FIJAPREN**) per eliminare ogni traccia di polvere. Un supporto consistente è quello composto da mattoni, cemento, gesso vivo o qualsiasi altro materiale purché sia sempre in grado di supportare il peso e la tensione degli strati successivi applicati, senza separarsi o subire alterazioni nella sua struttura.

Se osserviamo la presenza di fessure strutturali, dobbiamo aprirle e consolidarle con un consolidante (linea **FIJAPREN**), lasciare essiccare per almeno 4 ore e subito dopo, riempirle con il nostro stucco elastico con fibra di vetro **RX-400 RUALAIX ELASTIC**. Dopo che lo stucco è essiccato, procederemo con l'operazione di finitura seguendo le raccomandazioni descritte nella sezione **MODO D'USO**.

MODO D'USO

1. Miscelare con acqua in ragione di un 42-47%. Per ogni fusto o sacco da 15 Kg. si devono utilizzare per la miscelazione 6.30 o 7.05 litri di acqua. La miscelazione si deve realizzare in forma manuale o meccanica utilizzando un miscelatore elettrico. Lasciare riposare il prodotto qualche minuto e subito dopo applicarlo. A causa della rapidità di questo tipo di materiale consigliamo la preparazione esatta per l'uso del prodotto in base alla sua vita. Se dopo questo tempo si osserva un addensamento, è indicativo dell'inizio dell'indurimento. Non miscelare, perché si andrebbe ad interrompere la curva dell'indurimento.
2. **RIEMPIMENTO DI BUCHI:** Per il rigeneramento di cavità si consiglia di utilizzare una spatola di medie dimensioni, che permetta di premere bene all'interno del foro. Nei casi in cui è possibile, si consiglia di utilizzare una spatola leggermente più grande della dimensione della cavità.
3. **RASATURA PARETI:** L'operazione di rasatura si realizza sempre verticalmente dal basso verso l'alto con una spatola larga, ponendo materiale e rimuovendo quello in eccesso in continuazione, cercando sempre di lisciare e risanare tutti i difetti delle superfici. I giunti devono essere trattati al contrario, da sopra verso sotto. E' possibile l'applicazione a sezioni, utilizzando gli strumenti necessari per creare una superficie perfettamente piana. **Consigliamo un rasante riempitivo, solo nel caso di un fondo nuovo e di elevata consistenza.**
4. Finalmente, dopo l'essiccazione della seconda mano, si può cartavetrare la superficie e se non si osservano imperfezioni si può procedere con la pittura.



■ Supporto polveroso



■ Imprimitura del supporto con il consolidante



■ Vecchio fondo mal aderito



■ Cavità di supporto debole

STUCCHI E RASANTI BAIXENS

RINNOVARE ALL'INTERNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vita utile (S/ITE CI/51-L)	60 - 65min
Comportamento al fuoco	A2 - s1 - d0 Combustibile
Granulometria	400 µm - Media
pH (S/ITE CI/18-L)	6.0 - 7.0
Durezza shore C (S/ITE CI/22-L)	88
Tempo di presa tradizionale (S/ITE CI/50-L)	1H:15' - 1H:30'
Pulizia attrezzi	Con acqua

RENDIMENTO (S/ITE CI/62-L)	
kilogrammi di polvere per m ² ricoperto da 1 mm di spessore	1.10 - 1.15
kilogrammi di pasta per m ² ricoperto da 1 mm di spessore	1.55 - 1.65

TEMPO DI ASCIUGATURA IN PROFONDITA' (S/ITE CI/52-L)		
SUPPORTO	SPESSORE MEDIO	TEMPO
Assorbente	Strato da 2 mm.	4 - 5 H

DENSITA' (S/ITE CI/53-L)	
POLVERE (g/ml)	PASTA (g/ml)
0.94	1.62

ADERENZA (S/ANEXO 2 NF P 74202-1 DTU 59.2)	
SOPRA PITTURA TRADIZIONALE	SOPRA CEMENTO
Superiore a 0.4 MPa	Superiore a 0.6 MPa

IMBALLO



FORMATO	15 KG.	5 KG.
UD./SCATOLE	-	4
PALLETS	60 SACCHI	35 SCATOLE

INFORMAZIONI DI INTERESSE

Il processo di produzione della linea **RUALAIX** è controllato per lotti, ciò permette una rintracciabilità in grado di far fronte a qualunque incidente. Il sistema di qualità utilizzato include la formula propria di ogni articolo ed il controllo nell'elaborazione dello stesso, quanto della materia prima utilizzata, garantendo l'uniformità del prodotto finale ottenuto. L'utilizzo di ecotecnologie nel processo produttivo, ci permettono la realizzazione di un lavoro efficiente, senza pregiudicare l'ambiente che ci circonda.

- PRODOTTO NON INFIAMMABILE.
- EVITARE CHE IL PRODOTTO ENTRI IN CONTATTO CON LA PELLE E GLI OCCHI. POSSIBILITA' DI SENSIBILIZZAZIONE AL CONTATTO CON LA PELLE.
- NELLA ZONA DI APPLICAZIONE DEVE ESSERE PROIBITO FUMARE, MANGIARE E BERE.
- RISPETTARE LA LEGISLAZIONE SULL'IGIENE E SULLA SICUREZZA
- MANTENERE IL PRODOTTO IN UN AMBIENTE SECCO, CONSERVATO NELLE CONFEZIONI ORIGINALI BEN SIGILLATE.
- I MATERIALI DI PRESA RAPIDA RIMANGONO INVARIATI PER 6 MESI

STUCCHI E RASANTI BAIXENS

RINNOVARE ALL'INTERNO

PRONTO SOCCORSO, MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- **INALAZIONE:** anche se non presenta nessun rischio specifico, per un uso prolungato si raccomanda la mascherina con filtro.
- **CONTATTO CON LA PELLE:** lavare con acqua e sapone o detergente per la pelle. Le creme protettive possono aiutare a proteggere le zone esposte della pelle.
- **CONTATTO CON GLI OCCHI:** in caso di lenti a contatto, toglierle. Lavare abbondantemente gli occhi con acqua pulita e fresca per almeno 10 minuti tirando verso l'alto le palpebre e cercare assistenza medica. Utilizzare occhiali protettivi.
- **INGESTIONE:** in caso di ingestione accidentale, rimanere a riposo e contattare l'assistenza medica. Non provocare il vomito.

OSSERVAZIONI

- Per una adeguata e corretta applicazione del prodotto, è imprescindibile la lettura della scheda tecnica.
- I dati riportati nella scheda tecnica sono ottenuti in condizioni normali di laboratorio e sopra supporti normali, potrebbero variare in funzione delle condizioni di posa in opera (assorbimento del supporto, spessore applicato, acqua di miscelazione, temperatura e umidità ambientale).
- Le condizioni di lavoro dell'utilizzatore sono fuori dal nostro controllo.
- Il prodotto non deve essere utilizzato per fini diversi da quelli specificati. Si raccomanda di seguire le indicazioni presenti nel modo d'uso.
- È fondamentale la verifica dello stato del supporto prima dell'applicazione.
- Leggere attentamente il paragrafo relativo alla **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**.
- Utilizzare il prodotto entro la sua vita utile. Superato questo tempo si possono ottenere condizioni sfavorevoli.
- Il tempo stabilito della vita utile del prodotto, è calcolato in condizioni normali di laboratorio, sono per tanto indicativi, potendo variare a seconda delle condizioni ambientali.
- Non mescolare con qualsiasi altro materiale, perché non conserverà le sue caratteristiche tecniche.
- Supporta le pitture tradizionali all'acqua. In caso di dubbio si consiglia di eseguire un test sul supporto, prima della pitturazione.
- Lo stato permanente di calore non è adatto allo stucco di gamma RUALAIX, perché i suoi componenti minerali non contengono argilla e ignifughi. Per tanto è totalmente sconsigliato applicare sopra supporti riscaldati.
- Non bagnare il supporto. I prodotti della gamma RUALAIX hanno la proprietà di conservare l'acqua della miscelazione, permettendo una buona lavorabilità senza strappi
- Non è raccomandata l'applicazione del prodotto sopra vecchie pitture perché possono staccarsi con l'applicazione dello stucco.
- Questo prodotto può essere utilizzato per riempire, fori, spazi vuoti e danni. Per l'intonacatura completa, non è consigliabile superare lo spessore massimo calcolato per il prodotto, e anche in queste condizioni è indispensabile avere un fondo è sano e coerente.
- L'ufficio tecnico dello **STABILIMENTO BAIXENS** informa che le formule dei nuovi articoli, si considerano in fase sperimentale fino a formare uno storico annuale. A partire da quel momento il nuovo prodotto si considera totalmente consolidato nel mercato. Nel frattempo, **BAIXENS** si riserva il diritto di modificare le condizioni di lavoro o apportare delle varianti secondo criteri tecnici. I dati soggetti a modifiche, saranno contrassegnati con un asterisco per una facile identificazione, pertanto potranno essere modificati e migliorati i prodotti di recente creazione e/o in fase sperimentale per necessità e/o per esigenze di mercato.
- Abbiamo a vostra disposizione un'equipe tecnica - commerciale che darà assistenza a qualsiasi vostra domanda o consulenza.

BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834 F.: 961.752.471
www.baixens.com

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37 F.: 0.800.90.20.52
www.baixens.com

BAIXENS PORTUGAL
2450109 NAZARE
(PORTUGAL)
T.: +34 961.750.834 F.: +34 961.752.471
www.baixens.com

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com - www.baixens.com

